



## SOFTELLA

### Tissus en coton pour les renforts

Produit (sans couche adhésive)	Finition	Poids (g/m <sup>2</sup> )	Tolérance	Adhésif (sur demande)
SOFTELLA 30/17	Tissu cotonneux	70	± 7%	S, BR, ON, OT, EP
SOFTELLA 20/20	Tissu cotonneux ou non cotonneux	125	± 7%	S, BR, ON, OT, EP
SOFTELLA 20/24	Tissu non cotonneux	150	± 7%	S, BR, ON, OT, EP
SOFTELLA 125	Tissu cotonneux	145	± 7%	S, BR, ON, OT, EP
SOFTELLA CANAPINA	Tissu cotonneux	130	± 7%	S, BR, ON, OT, EP
SOFTELLA NUVOLA	Tissu cotonneux	95	± 7%	S, BR, ON, OT, EP

Adhésif nature (sur une face)	Poids de l'adhésif (g/m <sup>2</sup> )	Tolérance
<b>S</b> (auto-adhésif)	28	± 7%
<b>BR</b> (poudre thermoadhésive de polyuréthane à faible réactivation pour le cuir gras, les textiles synthétiques ou extensibles)	90	± 7%
<b>ON</b> (poudre thermoadhésive de polyuréthane pour le cuir gras, les textiles synthétiques ou extensibles)	90	± 7%
<b>OT</b> (film thermo-adhésif à base d'EVA avec une adhérence élevée)	35	± 7%
<b>EP</b> (poudre thermoadhésive à base d'EVA avec une adhérence élevée)	45	± 7%

*La qualité de nos produits est toujours constante, mais nous ne sommes pas responsables de leur utilisation et de leur réaction. Il existe sur le marché une grande variété de nouveaux produits constitués de matières très différentes et nous conseillons à l'utilisateur de tester nos produits au préalable pour s'assurer qu'ils conviennent à l'usage souhaité.*



## Caractéristiques

Les textiles de renfort de la série **SOFTELLA** sont fabriqués dans un but spécifique dans l'industrie de la chaussure.

Ils sont disponibles en couleur brute, blanc et noir et peuvent être produits avec ou sans papier protecteur.

Ci-dessous les principales caractéristiques:

**SOFTELLA 30/17**: toile légère et douce pour renforcer la tige.

**SOFTELLA 20/20**: toile à structure de renfort moyenne, disponible en version brossée d'un côté ou non brossé en mélange pur coton ou en mélange polyester.

**SOFTELLA 20/24**: toile avec une bonne structure pour le collage de cuirs lourds; à toile plus étroitement tissé que le précédent.

**SOFTELLA 125**: toile avec une structure compacte, un côté cotonneux, pour renforcer les différents types de cuir pour les chaussures.

**SOFTELLA CANAPINA**: une face de toile de tissu cotonneux pour renforcer la tige, doux et bien structuré, disponible également en version imperméable.

**SOFTELLA NUVOLA**: une face de toile de tissu cotonneux pour renforcer la tige, sa douceur est adaptée pour accompagner la peau sans être remarquée.



## Application

Dans le cas de versions avec thermoadhésif de type **OT, EP, BR, ON** nous suggérons, ci-dessous des températures et des temps optimaux de la presse. Il est important de souligner que la température et le temps de pressage correct dépendent du poids du renfort utilisé et du type de cuir.

La version auto-adhésive **S** convient à ceux qui ont besoin d'un positionnement simple avant de coudre.

Thermoadhésif	Température de la presse	Temps de pression
<b>BR</b>	60 – 80° C	4 – 6 secondes
<b>ON</b>	80 – 100° C	4 – 6 secondes
<b>OT</b>	80 – 130° C	4 – 6 secondes
<b>EP</b>	80 – 150° C	5 – 10 secondes

*La qualité de nos produits est toujours constante, mais nous ne sommes pas responsables de leur utilisation et de leur réaction. Il existe sur le marché une grande variété de nouveaux produits constitués de matières très différentes et nous conseillons à l'utilisateur de tester nos produits au préalable pour s'assurer qu'ils conviennent à l'usage souhaité.*